




CONEXIONES PREAISLADAS CODO 45° PVC, CPVC CED 40 y 80

Los codos de 45° de PVC y CPVC van desde diámetros de 1/2" hasta 24", con aislamiento de espuma de Isocianato Polimerico y Colado ECO 500 - 40 con densidad de 65 kg/m3, protección exterior que puede ser de PVC o tubería de polietileno corrugada (PAD).



Diagrama



Codo PVC



Codo CPVC

AISLAMIENTO

ISOCIANATO POLIMERICO

Coefficiente de Conductividad
 0.1387 Btu-in/hr-ft²-°F 0.020 W/m.k

Densidad de Fabricación
 4.057 Lbs/Ft³ 65 kg/m³

Estabilidad Dimensional
 (-22°F/194°F) -30°C / 90°C

Celdas Cerradas
 95%

Diámetros		Espesores			Cementos / Limpiadores		
Tubería Central (inch)	Camisa Exterior (inch)	Espesor de Aislamiento (inch)			Cementos		Limpiadores y Primers
		PVC Schd 40	PVC Schd 80	CPVC Schd 80	PVC Schd 40/80	CPVC Schd 80	
1/2"	3"	0.92	0.88	0.88			
3/4"	3"	0.81	0.75	0.75			
1"	3"	0.64	0.60	0.60			
1 1/4"	4"	1.17	1.10	1.10			
1 1/2"	4"	1.03	0.96	0.96			
2"	6"	1.77	1.71	1.71			
2 1/2"	6"	1.48	1.40	1.40			
3"	6"	1.15	1.07	1.07			
4"	8"	1.42	1.31	1.31			
6"	10"	1.08	0.94	0.94			
8"	12"	1.40	1.15	1.15			
10"	14"	1.04	0.70	0.70			
12"	16"	0.68	0.63	0.63			
14"	18"	1.56	1.25	1.25			
16"	20"	1.50	1.16	1.16			
18"	24"	2.84	2.46	2.46			
20"	24"	1.81	1.37	1.37			
24"	30"	2.76	2.29	2.29			

Descripción de Prueba y Norma

DENSIDAD

NMX-C 126 - 1982

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

NMX-C 181 - 1984

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA

NMX-C 210 - 1984

CELDAS CERRADAS

NMX-C 228 - 1984

Todos los métodos de prueba hechas al producto son realizados bajo la norma NOM-018-ENER-1997. Bajo la responsabilidad del laboratorio certificado "Laboratorio de Poliestireno y Derivados" restringidas con pruebas certificadas por EMA.